

ENTEGRE

"Yapının her yerinde"

TURUNCU PAKET® ÇİZGİ DOKULU DEKORATİF KAPLAMA SIVASI

Cepheelerde Doğal Dekoratif Beyaz
Görünüm



ISI YALITIM ÇÖZÜMLERİ

Kullanım Alanları

Tüm yapıların dış cephelerinde ve ısı yalıtım sistemlerinde son kat dekoratif kaplama malzemesi olarak kullanılır.

Özellikleri

- Suya ve donmaya karşı yüksek dayanımlıdır.
- Doğal, estetik ve dekoratif görünüme sahiptir.
- Kolay uygulanır.
- Yanıcı değildir.
- Uygulama sonrası yüzeyi dış cephe boyaları ile boyanabilir.

Uygulama

Yüzey Hazırlama

Uygulama yapılacak yüzey; kalıp yağı, toz, boya gibi maddelerden arındırılmalıdır. Aderansı düşük, oynak parçalar yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Sıvalı yüzeylerde tozumaya karşı önlem alınmalıdır. Tozuma, fırça ile giderilmelidir. TURUNCU PAKET® DONATI SIVASI uygulandıktan en az 48 saat (yüzey tamamen kuruduktan) sonra TURUNCU PAKET® KAPLAMA ASTARI yüzeye uygulanmalıdır. Astarın kurummasını takiben üzerine Turuncu Paket Çizgi Dokulu Dekoratif Kaplama Sıvası uygulaması yapılmalıdır.

Brüt beton yüzeylerde dolgu amaçlı uygun Entegre Tamir Harçları uygulanabilir. Yüzeyde nemlendirme yapıldıktan sonra uygulamaya geçilebilir. Brüt beton yüzeylere doğrudan uygulama yapılması durumunda, yüzey pürüzsüzlüğüne göre Entegre Primel 600 veya Entegre Primel 606 ile astarlaması gereklidir.

Harç Hazırlama ve Uygulama

Uygun miktarda su (6,00-6,50 lt su/25 kg torba) karıştırma kabına konur. Toz malzeme eklenerek düşük devirli el mikseri ile karıştırılır. 5 dakika dinlendirilen harç homojen kıvama gelinceye dek karıştırılır. Hazırlanan harç çelik mala ile yüzeye eşit kalınlıkta uygulanır ve plastik mala ile doğrusal hareket ile desen verilir. Uygulama kalınlığı 2-3 mm'dir.

Tüketim

2,8-3,2 kg/m²

Doküman No

TDS.06.10

Revizyon No

1

Belge Rev. Tarihi:

23.09.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE

Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul

+90 (0216) 434 50 96
info@entegreharc.com.tr

Sayfa 1



Teknik Değerler

Kuru Yığın Yoğunluğu, kg/m ³	1400 ± 200
Basınç Dayanımı, N/mm ²	3,5 – 7, 5 (CS III)
Bağ Dayanımı, N/mm ²	≥ 0,2 (FP:B)
Kılcal Su Emme, kg/m ² .min ^{0,5}	W0
Su Buharı Geçirgenliği Katsayısı, μ	≤ 25
Ortalama Isıl İletkenlik, W/m.K (λ _{10,dry})	≤ 0,64
Yangına Tepki	A1

Ambalajlama ve Saklama

- 25 kg'lık kraft torbalarda, paletli sevk edilir.
- Kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, en fazla 8 sıra üst üste koymak ve zemine doğrudan temas etmeyecek şekilde stoklanması şartıyla üretim tarihinden itibaren 1 yıl, torba açıldıktan sonra 1 hafta içinde tüketilmesi tavsiye edilir.
- Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

Uyarılar

- Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir.
- Kullanım süresi geçirilmiş harç, su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır.

- Boya uygulaması sıva uygulamasından en az 7 gün sonra yapılmalıdır.
- Sıvanın dayanıklılığı açısından uygulama sonrası 3 gün içerisinde, hava sıcaklığının artmasına paralel olarak, yüzey belirli aralıklarla sulanmalıdır.
- Uygulamanın +5 °C, +35 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Rüzgârlı havalarda hızlı kurumaya karşı korunmalıdır.
- Donmuş yüzeylere uygulanmamalıdır.
- Direkt güneş altında uygulamayınız.
- Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Direkt solumayınız. Gözle teması halinde gözü bol su ile yıkayınız, gerekiyorsa doktora başvurunuz.
- Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili teknik sorularınız için bize danışınız.

Uygunluk Belgeleri



TS EN 998-1 / Şubat 2017 / A1-GP-CS III