

ENTEGRE

"Yapının her yerinde"

TURUNCU PAKET® KAPLAMA ASTARI

Polimer Dispersiyon Esaslı
Dekoratif Kaplama Astarı



ISI YALITIM ÇÖZÜMLERİ

Kullanım Alanları

Polimer dispersiyon esaslı, son kat kaplamaların betonarme ve sıvalı yüzeylere uygulanmasından önce aderans mukavemetini artırmak için kullanılan astar malzemesidir.

Özellikleri

- TURUNCU PAKET® DEKORATİF KAPLAMA SIVASI öncesi, yüzey aderansının artırılmasında kullanılır.
- TURUNCU PAKET® DONATI SIVASI'nın yüzeyinin sertleşmesi ve su emiciliğinin azaltılmasını sağlar.

Avantajları

- Derinlemesine nüfus eder.
- Yüzeyin aderansını artırır.
- Yüksek performanslıdır.
- Su buharı geçirimlidir.
- Nemli yüzeylere uygulanabilir.
- Solvent içermez.

Uygulama

Yüzey Hazırlama

Uygulama yüzeyi sağlam, kuru, taşıyıcı, tozsuz temiz olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, aderansı zayıflatacak her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarından ve iyice temizlenmeli ve gevşek parçacıklardan arındırılmalıdır.

Uygulama Yöntemi

Maksimum penetrasyon için yüzeyler önceden nemlendirilir. TURUNCU PAKET® KAPLAMA ASTARI, karıştırıldıktan sonra uygun bir rulo ile uygulanır. Yüzeyin kaplamaya hazır olup olmadığını anlamak için yaklaşık 4 saat sonra üzerine kâğıt (maskeleme) bant yapıştırılır. Eğer TURUNCU PAKET® KAPLAMA ASTARI yüzeyde yeterli kondisyonu sağlamış ise, bant yüzeyinde hiç toz olmamalıdır.

Tüketim

Yüzey emiciliğine bağlı olarak 0,15-0,30 kg/m²

Doküman No TDS.06.07

Revizyon No 1

Belge Rev. Tarihi: 23.09.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE

Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul

+90 (0216) 434 50 96
info@entegreharc.com.tr

Sayfa 1



Teknik Değerler

Renk	Beyaz
Kıvam	Sıvı
Katı Madde Oranı, %	≈ 57
Başlangıç Yapışma Kuvveti, N/mm ²	≈ 1,50
Uygulanacak Zeminin Sıcaklığı, °C	≥ 1,0
Ortalama Isıl İletkenlik, W/m.K ($\lambda_{10,dry}$)	+5 /+25
Kullanım Sıcaklığı, °C	+5 /+30

Yukarıdaki değerler +23 °C ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır.

Ambalajlama ve Saklama

- 15 kg'lık plastik kovada ambalajlanır.
- Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Uygun depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 1 yıl içinde tüketilmelidir.
- Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve bir hafta içerisinde kullanılmalıdır.

Uyarılar


- Uygulanacak zemin sıcaklığı 5 °C'nin altında ve 25 °C üzerinde ise uygulama yapılmamalı, uygun sıcaklık beklenmelidir. Dondan etkilenir. 0 °C'nin altında depolanmamalı ve taşınmamalıdır.
- Üzerine TURUNCU PAKET® DEKORATİF KAPLAMA SIVASI uygulanmadan önce TURUNCU PAKET® KAPLAMA ASTARI'nın kurduğuna emin olunmalıdır.
- TURUNCU PAKET® KAPLAMA ASTARI'na kesinlikle su ilave edilmemelidir.
- Depolama alanı havalandırılmalıdır.
- Uygulama esnasında, iş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.
- Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabun ile yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır.
- Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır.
- Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

**ENTEGRE**

“Yapının her yerinde”

TURUNCU PAKET® KAPLAMA ASTARI

Polimer Dispersiyon Esaslı
Dekoratif Kaplama Astarı



ISI YALITIM ÇÖZÜMLERİ

Uygunluk Belgeleri



TS 13744 / Mart 2017

TS EN 13499 / Kasım 2006

TS EN 13500 / Eylül 2005

Doküman No

TDS.06.07

Revizyon No

1

Belge Rev. Tarihi:

23.09.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.



Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul



+90 (0216) 434 50 96



info@entegreharc.com.tr

Sayfa 3