

ENTEGRE

"Yapının her yerinde"

TURUNCU PAKET® DEKORATİF KAPLAMA SIVASI

Mineral Esaslı Dekoratif Kaplama
Sıvası (1,5-2 mm Kalınlık Seçeneği)



ISI YALITIM ÇÖZÜMLERİ

Kullanım Alanları

Tüm yapıların dış cephelerinde ve ısı yalıtım sistemlerinde son kat olarak kullanılan, çimento esaslı dekoratif kaplama malzemesidir.

Avantajları

- Suya ve donmaya karşı yüksek dayanımlıdır.
- Doğal ve dekoratif görünüme sahiptir.
- Kolay uygulanır.

Uygulama

Yüzey Hazırlama

Uygulama yapılacak olan yüzey; temiz, kuru ve sağlam olmalıdır. TURUNCU PAKET® DONATI SIVASI uygulandıktan en az 48 saat (yüzey tamamen kuruduktan) sonra TURUNCU PAKET® KAPLAMA ASTARI yüzeye uygulanır. Astarın kurumasını takiben üzerine TURUNCU PAKET® DEKORATİF KAPLAMA SIVASI (1,5-2 mm) uygulaması yapılmalıdır.

Brüt beton yüzeylerde dolgu amaçlı uygun Entegre Tamir Harçları uygulanabilir. Yüzeyde nemlendirme yapıldıktan sonra uygulamaya geçilebilir. Brüt beton yüzeylere doğrudan uygulama yapılması durumunda, yüzey pürüzsüzlüğüne göre Entegre Primel 600 veya Entegre Primel 606 ile astarlaması gereklidir.

Harç Hazırlama ve Uygulama

Uygun miktarda su (7-7,5 lt su/25 kg. toz) karıştırma kabına konur. Toz malzeme eklenerek düşük devirli, el mikseri ile karıştırılır. 5 dk dinlendirilen harç homojen kıvama gelinceye dek karıştırılır. Hazırlanan harç çelik mala ile yüzeye eşit kalınlıkta uygulanır. Uygulama kalınlığı malzeme içerisindeki en iri tane boyutu dikkate alınarak ayarlanmalıdır. Yüzeye plastik veya poliüretan mala ile dairesel hareketlerle desen verilir. Geniş yüzeylerde malzemenin ara verilmeden kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Tüketim

İnce Sınıf Ürün: 2,5 kg/m²Kalın Sınıf Ürün: 2,7 kg/m²

Teknik Değerler

Kuru Yığın Yoğunluğu, kg/m ³	1400 ± 200
Basınç Dayanımı, N/mm ²	≥ 6 (CS IV)
Bağ Dayanımı, N/mm ²	≥ 0,2 (FP:B)
Kılcal Su Emme, kg/m ² .min ^{0,5}	W0
Su Buharı Geçirgenliği Katsayısı, μ	≤ 25
Ortalama Isıl İletkenlik, W/m.K (λ _{10,dry})	≤ 0,60
Yangına Tepki	A1

Doküman No TDS.06.08

Revizyon No 1

Belge Rev. Tarihi: 23.09.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE

Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul

+90 (0216) 434 50 96
info@entegreharc.com.tr

Sayfa 1

ENTEGRE

"Yapının her yerinde"

TURUNCU PAKET® DEKORATİF KAPLAMA SIVASI

Mineral Esaslı Dekoratif Kaplama
Sıvası (1,5-2 mm Kalınlık Seçeneđi)



ISI YALITIM ÇÖZÜMLERİ

Ambalajlama ve Saklama

- 25 kg'lık kraft torbalarda, paletli sevk edilir.
- Kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, en fazla 8 sıra üst üste koymak ve zemine doğrudan temas etmeyecek şekilde stoklanması şartıyla üretim tarihinden itibaren 1 yıl, torba açıldıktan sonra 1 hafta içinde tüketilmesi tavsiye edilir.
- Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

Uyarılar

- Hazırlanan harç içerisinde hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir.
- Kullanım süresi geçirilmiş harç, su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır.
- TURUNCU PAKET® DEKORATİF KAPLAMA SIVASI uygulaması sıva uygulamasından en az 5 gün sonra yapılmalıdır (Mevsim şartlarına göre değişiklik göstermektedir).
- Sıvanın dayanıklılığı açısından, uygulama sonrası 3 gün içerisinde, hava sıcaklığının artmasına paralel olarak, yüzey belirli aralıklarla sulanmalıdır.
- Uygulamanın +5 °C, +35 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.

- Rüzgârlı havalarda TURUNCU PAKET® DEKORATİF KAPLAMA SIVASI hızlı kurumaya karşı korunmalıdır.
- Donmuş yüzeylere uygulanmamalıdır.
- Direkt güneş altında uygulamayınız.
- Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Direkt solumayınız. Gözle teması halinde gözü bol su ile yıkayınız, gerekiyorsa doktora başvurunuz.
- Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili teknik sorularınız için bize danışınız.

Uygunluk Belgeleri



TS EN 998-1 / Şubat 2017 / A1-GP-CS IV

TS EN 13499 / Kasım 2006

TS EN 13500 / Eylül 2005

Doküman No TDS.06.08

Revizyon No 1

Belge Rev. Tarihi: 23.09.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE

Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul

+90 (0216) 434 50 96
info@entegreharc.com.tr

Sayfa 2