



Kullanım Alanları

Isı ve ses yalıtımı ile yangın güvenliği maksadıyla dış cephelerde sıva altında kullanılır.

Uygulama

- Uygulama öncesi yapıştırma harcı hazırlanır.
- Kullanılacak malzemeler terazi ve özel ip yardımıyla yerleştirilir.
- Hazırlanan yapıştırma harcı levhanın arka kısmına öbek veya alanın çevresine 4-5 cm eninde 2- 3 cm kalınlığında mala ile uygulanır.
- Yapıştırılacak cephe yüzeyine bağlı olarak yapıştırıcı farklı noktalara da sürülebilir.
- Yapıştırma harcı uygulanan levhalar alt alta ve yan yana su basman profile doğru yapıştırılır.

- Depolama alanında ürün paketleri yer ile direkt temas ettirilmemeli en az bir palet üzerine konulmalıdır.
- Ürünler sevk edilirken üzeri mutlaka branda ile örtülmelidir.
- Ürünlerin üzerine pakete ve ürüne zarar verecek şekilde herhangi bir malzeme bırakılmamalıdır.
- Paletli ürünler üst üste konularak sevk edilmemeli ve depolanmamalıdır.
- Açılan ambalajlar çöpe atılmamalı, yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

Uygunluk Belgeleri



TS EN 13500

Depolama ve Saklama

- Ürünler kapalı alanda stoklanmalıdır. Depolama alanı açık ise, paketlerin tüm yüzeyi mutlaka örtü ya da branda ile kapatılmalıdır.
- Ürün paketleri depolanacağı alanda su, rutubet ve güneş ışığından korunmalıdır.
- Paketleri taşıma esnasında cilt, göz ve üst solunum sistemini koruyucu uygun iş güvenlik kıyafeti ve ekipmanları kullanılmalıdır.

ENTEGRE

"Yapının her yerinde"

TURUNCU PAKET® TAŞ YÜNÜ ISI YALITIM LEVHASI



ISI YALITIM ÇÖZÜMLERİ

Teknik Özellikler	Değer											
Yüzeye Dik Çekme Kuvveti, kPa	Min. 7,5											
Kalınlık, mm	20 - 130											
Tolerans (Tolerances) - T5	-1% veya -1 mm; +3 mm. - toleransta mutlak olarak büyük değer alınır.											
Uzunluk, mm	1200											
Tolerans ±2 %												
Genişlik, mm	600											
Tolerans ±1,5 %												
Gönyeden Sapma, mm/m	max.5											
Yüzey Düzlüğü, mm	max.6											
Yoğunluk, kg/m³	150											
Tolerans ±10 %												
Isıl İletkenlik, W/m.K	0,036		0,037	0,038	0,039		0,040					
Kalınlık, mm	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
Isıl Direnç, (m².K)W	0,55	0,80	1,05	1,30	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25
Noktasal Yük Altında Davranış, N	NPD		350	500	550		650					
Basma dayanımı, kPa	NPD		40	50	60		70					
Yangına Tepki Sınıfı	A1											
Kısa Süreli Su Absorpsiyonu, kg/m²	≤1											
Uzun Süreli Su Absorpsiyonu, kg/m²	≤3											
Belirli sıcaklık şartlarında boyutsal kararlılık	DS(70,-)											
Su Buharı Geçirgenliği, µ	1											
Hava Akış Direnci	NPD											

Doküman No TDS.06.01

Revizyon No 1

Belge Rev. Tarihi: 23.09.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGREHüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul+90 (0216) 434 50 96
info@entegreharc.com.tr

Sayfa 2