

ENTEGRE**FUGAFIX GENİŞ®**

"Yapının her yerinde"

Çimento Esaslı Kullanıma Hazır Derz Dolgu

(6-15 mm Kalınlık İçin 5 farklı Renk Seçeneği mevcuttur.)

YAPIŞTIRICILAR VE
DERZ DOLGULAR

Kullanım Alanları

İç/dış mekanlarda, ıslak hacimlerde, yatay ve düşey kullanımlarda, taş, tuğla ve Horasan tuğla malzemelerinin derzlerini doldurmak için 6-15 mm derz aralığında kullanılır.

Avantajları

- Kolay uygulanır.
- Pürüzsüz görünüme sahiptir.
- İç ve dış mekanlarda, yatayda ve düşeyde rahatça kullanılır.

Uygulama

Yüzey Hazırlama

Uygulama öncesi, derz boşlukları arasında bulunabilecek toz, talaş, inşaat-çimento artıkları kazınıp fırça ile temizlenmelidir.

Uygulama öncesi derz boşlukları su ile nemlendirilmelidir.

Harç Hazırlama ve Uygulama

- Karıştırma kabına önce su koyulur, sonra FUGAFIX GENİŞ® eklenir (5-5,5 lt su/25 kg torba) ve topaklar giderilinceye kadar karıştırılır. Karıştırmak için düşük devirli mikser kullanılması önerilir. 5 dk beklenir, homojen bir karışım elde etmek için tekrar karıştırılır.

- Hazırlanan harç, uygun kalınlıkta kauçuk uçlu spatula ile uygulanır.
- Uygulamadan yaklaşık 30 dk sonra nemli bir sünger ile yüzey temizlenir. Ortam sıcaklığının yüksek olduğu veya su emme oranı yüksek kaplama malzemelerinde vb. durumlarda bu süre kısalabilir.
- Silme işlemi zamanından önce veya çok sulu süngerle yapıldığında derz yüzeyinde dalgalanma problemi ile karşılaşılabilir. Sünger sık aralıklarla temizlenmelidir.
- FUGAFIX GENİŞ® 'in derz aralığında kuruduğundan emin olduktan sonra, yüzeyde kalan kalıntılar kuru bir bez ile temizlenmelidir. Eğer çok sıcak (28 derece üstü) ortamda uygulama yapılıyorsa uygulama yüzeyi 1 gün sonra çok hafifçe nemlendirilmelidir.
- Yüzey temizleme işleminin yeterli yapılmadığı durumlarda, kaplama üzerindeki derz dolgu kalıntıları 10 gün sonra uygun bir çimento leke temizleyicisi (PRİMEL 300®) ile temizlenebilir.

Doküman No TDS.04.13

Revizyon No 1

Belge Rev. Tarihi

25.08.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.



Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul

+90 (0216) 434 50 96
info@entegreharc.com.tr

Sayfa 1

ENTEGRE**FUGAFIX GENİŞ®**

"Yapının her yerinde"

Çimento Esaslı Kullanıma Hazır Derz Dolgu

(6-15 mm Kalınlık İçin 5 farklı Renk Seçeneği mevcuttur.)

YAPIŞTIRICILAR VE
DERZ DOLGULAR

Tüketim

	Derz Aralığı (mm)		
Seramik Ebadı (cm)	5 mm (g/m ²)	10 mm (g/m ²)	15 mm (g/m ²)
10*20	1000	1730	2590
15*15	920	1530	2300
15*20	800	1340	2000
20*20	690	1150	1730
20*25	1000	1650	2490
20*30	920	1530	2300
33*33	670	1110	1680

Teknik Değerler

Teknik Değerler	Değer
Kullanım Süresi, Saat	< 1,5
Su Emme, 30 Dk Sonra, gr (TS EN 13888-2)	≤ 5
Su Emme, 240 Dk Sonra, gr (TS EN 13888-2)	≤ 10
Büzülme, mm/m (TS EN 13888-2)	≤ 3
Kuru Depolamadan Sonra Eğilme Dayanımı, N/mm ² (TS EN 13888-2)	≥ 2,5
Donma-Çözülme Çevriminden Sonra Eğilme Dayanımı, N/mm ² (TS EN 13888-2)	≥ 2,5
Kuru Depolamadan Sonra Basınç Dayanımı, N/mm ² (TS EN 13888-2)	≥ 15
Donma-Çözülme Çevriminden Sonra Basınç Dayanımı, N/mm ² (TS EN 13888-2)	≥ 15
Aşınma Direnci, mm ³ (TS EN 13888-2)	≤ 2000

Doküman No TDS.04.13

Revizyon No 1

Belge Rev. Tarihi

25.08.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul+90 (0216) 434 50 96
info@entegreharc.com.tr

Sayfa 2

ENTEGRE**FUGAFIX GENİŞ®**

"Yapının her yerinde"

Çimento Esaslı Kullanıma Hazır Derz Dolgu**(6-15 mm Kalınlık İçin 5 farklı Renk Seçeneği mevcuttur.)****YAPIŞTIRICILAR VE
DERZ DOLGULAR**

Ambalajlama ve Saklama

- 25 kg'lık kraft torbalarda paletli olarak sevk edilir.
- Saklama süresi kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, en fazla 8 sıra üst üste koymak ve zemine doğrudan temas etmemek şartıyla üretim tarihinden itibaren 1 yıl, torba açıldıktan sonra ise 1 hafta içinde tüketilmesi tavsiye edilir.
- Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

Uyarılar

- Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir.
- Kullanım süresi geçirilmiş harç; su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır.
- Yapıştırma işleminden sonra derz uygulaması için en az 24 saat beklenmelidir.
- Uygulamanın +5 °C, +35 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Donmuş yüzeylere uygulanmamalıdır.
- Derzlerin uygulanmasını takiben derzler kuruyuncaya kadar su damlası, doğrudan su verme, su sıçraması vb. işlemlerden derz yüzeyini uzak tutunuz.

- Kirlenmiş derzlerin temizlenmesinde uygun bir çimento temizleyicisi (PRİMEL 300®) kullanılmalıdır.
- Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Direkt solumayınız. Gözle teması halinde gözü bol su ile yıkayınız, gerekiyorsa doktora başvurunuz.
- Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız

Uygunluk Belgeleri



TS EN 13888-1 / Eylül 2022 / CG1

CG1: Normal Çimentolu Derz Dolgu Malzemesi

Bayındırlık Poz No: 10.300.2231

Doküman No TDS.04.13

Revizyon No 1

Belge Rev. Tarihi

25.08.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.



Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul

+90 (0216) 434 50 96
info@entegreharc.com.tr

Sayfa 3