

ENTEGRE

"Yapının her yerinde"

KAROFİX AKRİLİK®**Akrilik Esaslı Yüksek Performanslı
Kullanıma Hazır Seramik Yapıştırıcı****YAPIŞTIRICILAR VE
DERZ DOLGULAR**

Kullanım Alanları

Seramik, fayans, çini, cam mozaik vb. kaplamaların iç mekanlarda duvara yapıştırılmasında,

Banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde,

Betopan, alçı plaka, sunta ve alçı sıvalı duvarlara yapıştırılmasında mükemmel sonuç verir.

Özellikleri

- Kullanıma hazırdır.
- Yüzeyde çalışma süresi uzundur.
- Esnek yapıştırma tabakası sağlar.
- Kokusuzdur.
- Nemden etkilenmez.

Uygulama

Yüzey Hazırlama

Yüzey; kalıp yağı, toz, boya ve aderans azaltıcı maddelerden mutlaka arındırılmalıdır. Uygulama yüzeyi sağlam, taşıyıcı, tozsuz ve kuru olmalıdır. Aderansı düşük, oynak parçalar yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.

Harç Hazırlama ve Uygulama

KAROFİX AKRİLİK®, yüzeye malanın düz tarafıyla ince bir tabaka halinde uygulanır. Açık bırakma süresi olan 20 dakika içinde kaplanabilecek büyüklükteki alana KAROFİX AKRİLİK®, malanın dişli tarafıyla, tüm yüzeyde eşit kalınlık olacak biçimde tek yönde çekilir. Seramikleri yerleştirirken, yapıştırma tabakasına temas etmesini sağlamak amacıyla, seramik karo bastırılıp yerleştirilir. En az 2,5 mm derz aralığı bırakılarak uygulama tamamlanır. Seçilen derz aralıklarının doldurulması için uygun Entegre Derz Dolguları kullanılmalıdır. Karofix Akrilik uygulamasından en az 4 gün sonra derz dolgu uygulamasına geçilir.

Tüketim

Kullanılacak tarak mala diş kalınlığına göre sarfiyat 3,5-5 kg/m² arasında değişmektedir.

Doküman No TDS.04.17

Revizyon No 1

Belge Rev. Tarihi

05.08.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE

Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul

+90 (0216) 434 50 96
info@entegreharc.com.tr

Sayfa 1

ENTEGRE

"Yapının her yerinde"

KAROFİX AKRİLİK®**Akrilik Esaslı Yüksek Performanslı
Kullanıma Hazır Seramik Yapıştırıcı****YAPIŞTIRICILAR VE
DERZ DOLGULAR**

Teknik Değerler

Teknik Değerler	Değer
Malzemenin Yapısı	Polimer dispersiyon, mineral dolgular, özel katkıları içerir
Renk	Beyaz
Yoğunluk, g/cm ³	~1,72
Kesmede yapışma dayanımı, N/mm ²	≥ 1,0
Derz dolgu süresi	Min. 3 gün
Servis sıcaklığı, °C	-10 / +70
Açık bekletme süresi, dk	≥ 20
Kayma, (mm)	≤ 0,5
Islanabilirlik	Min % 90
Tam kürlenme süresi	28 gün
Zemin sıcaklığı, °C	+10 / +25

Not: Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir.

Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.

Ambalajlama ve Saklama

- 5 ve 15 kg'lık plastik kovalarda sevk edilir.
- Serin ortamlarda yaklaşık 1 yıl süreyle depolanır.

Uyarılar

- Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir.
- Depolama ve uygulama alanları havalandırılmalıdır.
- 5 °C'nin altında donar. Donmuş malzeme sıcak ortamda çözölmeye bırakılmalı ve kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.
- İç mekân duvarlarda; Kaplama alanı ≤ 1.100 cm²,

Doküman No TDS.04.17

Revizyon No 1

Belge Rev. Tarihi 05.08.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.



Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul

+90 (0216) 434 50 96
info@entegreharc.com.tr

Sayfa 2

ENTEGRE

"Yapının her yerinde"

KAROFİX AKRİLİK®**Akrilik Esaslı Yüksek Performanslı
Kullanıma Hazır Seramik Yapıştırıcı****YAPIŞTIRICILAR VE
DERZ DOLGULAR**

- 4 m'nin üzerindeki yüksekliklerde ilave mekanik önlem alınması gerekir.
- Uygulamanın 5 °C'nin altında olduğu durumlarda çalışma ortamı ısıtılmalıdır.
- Zemin sıcaklığının 5 °C'nin altında olduğu durumlarda çalışma ortamı ısıtılmalıdır.
- 23 °C'de uygulanan KAROFİX AKRİLİK® son mukavemetine 28 gün sonra ulaşır, düşük sıcaklıklarda bu süre uzayabilir.
- Zemin uygulamaları ile emiciliği düşük ve büyük ebatlı kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında çimento esaslı ürünlerimiz tercih edilmelidir.
- Havuz gibi sürekli ıslak zeminlerde önerilmemektedir.
- Direkt solumayınız. Gözle teması halinde gözü bol su ile yıkayınız, gerekiyorsa doktora başvurunuz.
- Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

Uygunluk Belgeleri

TS EN 12004-1 / D2T sınıfına uygundur.

D2: Geliştirilmiş dispersiyon yapıştırıcı.

Bayındırlık Poz No: 04.013/1

Doküman No TDS.04.17

Revizyon No 1

Belge Rev. Tarihi

05.08.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE

Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul

+90 (0216) 434 50 96
info@entegreharc.com.tr

Sayfa 3