

ENTEGRE

"Yapının her yerinde"

GAZBETONFİX®Çimento Esaslı Gazbeton
Örgü Harcı

TEKNİK HARÇLAR

Kullanım Alanları

Gazbeton ile duvar örmede kullanılır.

Avantajları

- Yüksek yapışma ile iyi bir performans sergiler.
- Yeterli çalışma ve kabuklaşma süresi ile rahat çalışma imkânı sunar.

Uygulama

GAZBETONFİX®, el ile tercihen elektrikli karıştırıcı ile karıştırılır (7-7,5 lt su / 25 kg torba).

Harç hazırlanırken:

- Plastik kaba önce su koyulur, sonra GAZBETONFİX® eklenir ve karıştırılır.
- 5 dakika beklenir, homojen bir karışım elde etmek için tekrar karıştırılır.

Hazırlanan harç yatay ve düşey yüzeylere tarakla uygulanır. Derz kalınlıklarının min. 3 mm olmasına özen gösterilmelidir. Yerleştirilen gazbeton blok üstten ve yandan tokmaklanarak oturtulur.

Tüketim

2-3 kg/m² (Harcın 3 mm kalınlığında, 1 m²'lik yüzeye uygulanması durumundaki sarfiyatıdır. Duvar alanına göre tespit edilecek sarfiyat, tuğla ebatları dikkate alınarak hesaplanmalıdır. Kataloğun arkasındaki "Örgü Harcı Tüketim Hesaplaması"na bakınız).

Teknik Değerler

Yoğunluk, kg/m ³	1400 ± 200
İşlenebilme Süresi, dk	≥ 120
Düzeltililebilme Süresi, dk	≥ 5
Basınç Dayanımı, N/mm ²	≥ 10,0 (M 10)
En Büyük Tane Boyutu, mm	≤ 2
Su Emme, kg/m ² .dk.h ^{0,5}	2,5
Su Buharı Geçirgenliği Katsayısı (μ)	5/20
Yangına Tepki	A1

Ambalajlama ve Saklama

- 25 kg'lık kraft torbalarda, paletli sevk edilir.
- Kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, en fazla 8 sıra üst üste koymak ve zemine doğrudan temas etmeyecek şekilde stoklanması şartıyla üretim tarihinden itibaren 1 yıl, torba açıldıktan sonra ise 1 hafta içinde tüketilmesi tavsiye edilir.

Doküman No TDS.03.02

Revizyon No 1

Belge Rev. Tarihi: 07.08.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGREHüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul+90 (0216) 434 50 96
info@entegreharc.com.tr

Sayfa 1

ENTEGRE

"Yapının her yerinde"

GAZBETONFİX®Çimento Esaslı Gazbeton
Örgü Harcı

TEKNİK HARÇLAR

Uyarılar

- İlk sıra, çimentolu harç ile terazisinde örülür.
- Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir.
- Uygulamanın +5 °C, +35 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir. Diğer hava şartlarında kuruma süresi uzayabilir veya kısalabilir.
- Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Çimento esaslı malzeme olduğundan direkt solumayınız. Gözle teması halinde gözü bol su ile yıkayınız, gerekiyorsa doktora başvurunuz.
- Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili teknik sorularınız için bize danışınız.

Uygunluk Belgeleri



TS EN 998-2 / Ocak 2017

T Tipi (İnce Tabaka Kagir Harcı)

Bayındırlık Poz No: 10.130.2499

Doküman No TDS.03.02

Revizyon No 1

Belge Rev. Tarihi: 07.08.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul+90 (0216) 434 50 96
info@entegreharc.com.tr

Sayfa 2