


ENTEGRE**SIVAMATİK® PLUS**

"Yapının her yerinde"

Çimento Esaslı Hafif Makine Sıvası



ÇİMENTO ESASLI ÜRÜNLER

Kullanım Alanları

İç ve dış mekanlarda tuğla, gazbeton, beton, brüt beton, bims, briket duvarlara uygulanabilir.

Sıvanın işlenebilme özelliği sayesinde mimari çalışmalarda kullanılabilir.

Özellikleri

- Kalın uygulamalar için de uygundur. (Maksimum 10 cm)
- İşlenebilme, şekillendirme özelliğine sahiptir.
- Yüksek yapışma ve dayanım mukavemetleri ile sağlam bir zemin oluşturur.
- Makine ile kolay ve hızlı uygulama olanağı sağlar.
- Geleneksel sıvalara göre suya karşı daha dayanıklıdır.
- Normal kaba ve ince sıvalara göre daha hafiftir.
- Çatlak oluşumuna karşı yüksek dirence sahiptir.
- Özel katkıları nedeniyle kolay uygulanabilme ve düşük fireli çalışılabilme imkânı sunar.

Uygulama

Yüzey Hazırlama

Uygulama yapılacak yüzey, kalıp yağı, toz, boya ve aderans azaltıcı maddelerden mutlaka arındırılmalıdır.

Uygulama öncesi çatlak ve deliklerin tamiri, aynı malzeme veya uygun Entegre Tamir Harçları ile yapılmalıdır.

Uygulama yüzeyi gerekli ise su ile nemlendirilmelidir.

Bütün yüzeylerde uygulamadan 1 gün önce PRİMEL PLUS® veya SIVAMATİK PLUS® ile ön serpmeye yapılmalıdır.

Yüzey kuruduktan sonra uygulamaya geçilir.

Harç Hazırlama ve Uygulama

SIVAMATİK PLUS® hazır sıva karıştırma ve püskürtme makinesi ile karıştırılarak (10-11 lt su/25 kg torba) yüzeye püskürtülür.

Tek katta 1 cm ila 4 cm arasında uygulanır. Yüzey mastarlanır. Bu işlemden sonra sıva yeterince sertleştiğinde sıva yüzeyi trifillenir ve nemli bir sünger ile yüzey bitirilir. Yüzeyde şekillendirme işlemi yapılacak ise uygulamadan yaklaşık 2 saat sonra işleme başlanabilir.

Tüketim

1 cm sıva kalınlığı için yaklaşık 12 kg/m².

Doküman No

TDS.02.11

Revizyon No

1

Belge Rev. Tarihi:

05.08.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE

Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul




+90 (0216) 434 50 96



info@entegreharc.com.tr

Sayfa 1



Teknik Değerler

Kuru Yığın Yoğunluğu, kg/m ³	≤ 1300
Basınç Dayanımı, N/mm ²	0,4-2,5 (CS I)
Bağ Dayanımı, N/mm ²	≥ 0,3 (FP:B)
Kılcal Su Emme, kg/m ² .min ^{0,5}	W0
Su Buharı Geçirgenliği Katsayısı, μ	≤ 25
Ortalama Isıl İletkenlik, W/m.K (λ _{10,dry})	0,37
Yangına Tepki	A1

Ambalajlama ve Saklama

- 25 kg'lık kraft torbalarda, paletli sevk edilir.
- Kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, en fazla 8 sıra üst üste koymak ve zemine doğrudan temas etmeyecek şekilde stoklanması şartıyla üretim tarihinden itibaren 1 yıl, torba açıldıktan sonra 1 hafta içinde tüketilmesi tavsiye edilir.
- Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.


Uyarılar

- Hazırlanan sıva içerisine hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir.
- Uygulamanın +5 °C, +35 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Rüzgârlı havalarda SIVAMATİK® PLUS hızlı kurumaya karşı korunmalıdır.
- Farklı malzeme birleşim yerlerinde ve hareket olabileceği düşünülen noktalarda sıva filesi kullanılmalıdır.
- SIVAMATİK® PLUS üzerine yapılacak olan uygulamalar için ortam sıcaklığına bağlı olarak en az 10 gün beklenilmelidir.
- Ürünün dayanıklılığı açısından uygulama sonrası 3 gün içinde yüzey belirli aralıklarla sulanmalıdır.
- Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Direkt solumayınız. Gözle teması halinde gözü bol su ile yıkayınız, gerekiyorsa doktora başvurunuz.
- Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

ENTEGRE**SIVAMATİK® PLUS**

"Yapının her yerinde"

Çimento Esaslı Hafif Makine Sıvası



ÇİMENTO ESASLI ÜRÜNLER

Uygunluk Belgeleri



TS EN 998-1 / Şubat 2017 / A1-LW-CS I

Doküman No

TDS.02.11

Revizyon No

1

Belge Rev. Tarihi:

05.08.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.



Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul



+90 (0216) 434 50 96



info@entegreharc.com.tr

Sayfa 3